LUTENE®
LDPE
MB9500

产品信息			
制造商	LG化学企业有限公司		
材料标识	>LDPE<		
加工方式	涂覆		
材料特性	• 高清晰度 • 高光泽 • 高流动性 • 低比重		
材料用途	• 家用品 • 粉末涂料		
物理性能	**测试标准**	**数据**	**单位**
比重	ASTM D1505	0.915	g/cm³
熔融指数 190°C 2.16kg	ASTM D1238	52.0	g/10min
硬度	**测试标准**	**数据**	**单位**
邵氏硬度D 压缩成型	ASTM D2240	42	
机械性能	**测试标准**	**数据**	**单位**
拉伸强度 屈服 50mm/min 压缩成型	ASTM D638	75	kg/cm²
拉伸强度 断裂 50mm/min 压缩成型	ASTM D638	90	kg/cm²
伸长率 断裂 50mm/min 压缩成型	ASTM D638	400	%
热性能	**测试标准**	**数据**	**单位**
熔融温度	内部测试方法	104	°C
软化点	ASTM D1525	74	°C

免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅，对于有关信息，比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此，用户与使用者在使用此产品之前，应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。